



LÖTDRAHTE DER KS-SERIE

Flussmittelgefüllte No-Clean-Lötdrähte mit klaren Rückständen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Elektroniklötdrähte der Stannol KS-Serie sind Produkte, die für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen entwickelt wurden. Sie erfüllen somit Ansprüche, die bei der industriellen Fertigung, dem maschinellen Löten sowie beim Reparatur- und Nachlöten an einen Lötdraht gestellt werden.

Stannol KS115 enthält ein halogenaktiviertes und kolophoniumfreies Flussmittel mit synthetischen Harzen. Der Stannol KS100 basiert auf den gleichen Harzen, ist jedoch halogenfrei aktiviert. Alle Flussmitteltypen kombinieren in hervorragender Weise hohe Aktivität und thermische Belastbarkeit mit hellen, harzigen, festen und elektrisch sicheren Rückständen. Das Stannol Drahtflussmittel KS115 entspricht J-STD-004. Durch die hohe Aktivierung (1,5 %) wird das Drahtflussmittel in die Klasse REM1 eingestuft. Der Stannol KS100 entspricht nach J-STD-004 Typ REL0.

PRODUKTMERKMALE

Die verwendeten synthetischen Harze bieten im Gegensatz zu Naturkolophonium im Flussmittel folgende Vorteile:

- **aktives Flussmittel** (schnelle Benetzung von Lötflächen; kürzere Taktzeiten)
- **helle Rückstände** (geringer thermischer Abbau des Harzes bei hohen Temperaturen; optisch guter Eindruck)
- **feste Rückstände** (hoher Erweichungspunkt; chemisch-physikalische Sicherheit)
- **weniger Flussmittelspritzer** (höhere Viskosität des Flussmittels bei Löttemperatur; geringere Verschmutzung)
- **weniger Dämpfe** (geringe Zersetzung und Verdampfung bei hohen Temperaturen; verminderte Arbeitsplatzbelastung und Kontamination der Umgebung der Lötstelle)

ANWENDUNG

Stannol Lötdrähte KS115 und KS100 können für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittelrückstände können auf den Lötstellen verbleiben.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN UND DATEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	---	KS100	KS115
Flussmittelart:	J-STD-004	RELO	REM1
Flussmittelgehalt:	EN 12224	3,0 Gew. % \pm 0,3	
Halogengehalt:	J-STD-004	0,0%	1,5%
Korrodiierende Wirkung:	J-STD-004	keine	
Oberflächen- isolationswiderstand:	J-STD-004	$>10^8\Omega$	
Standardlegierungen nach ISO 9453:2014 zusätzlich dotiert mit Mikrolegierungszusätzen <0,05%	Bleifrei (Flowtin-Serie):		
	Flowtin TC (Sn99,3Cu0,7)		
	Flowtin TSC (Sn95Ag3,8Cu0,7)		
	Flowtin TSC305 (Sn96Ag3Cu0,5)		
Lieferbare Durchmesser:	ab 0,3 mm		
Lieferbare Spulengröße:	250 g, 500 g, 1 kg		

Weitere Legierungen, Flussmittelgehalte und Spulengrößen auf Anfrage.

REINIGUNG

Sollte aus optischen oder technischen Gründen eine Reinigung erforderlich sein, können die Rückstände in herkömmlichen Reinigungsprozessen entfernt werden. Zur Reinigung wird der Stannol-Reiniger Flux-Ex Post empfohlen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt lesen und die Sicherheitsmaßnahmen beachten.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.