

ECOLOY TIPPY

Bleifreier Reiniger und Verzinner für LötKolbenspitzen

PRODUKTBEschREIBUNG

Besonders die Elektronik- und Elektroindustrie benötigen saubere, funktionsfähige Lötspitzen. Stannol Ecoloy Tippy reinigt und verzinnt verunreinigte und oxidierte Lötspitzen schnell, leicht und in einem Arbeitsgang.

Stannol Ecoloy Tippy enthält hochwertiges bleifreies Löt Pulver Sn97Cu3 mit aktivierenden Zusätzen. Die Legierung zum Verzinnen ist mit allen gängigen Loten (auch bleihaltigen) kompatibel. Es kann daher ohne Schwierigkeiten sowohl mit bleihaltigem als auch bleifreiem Löt Draht gearbeitet werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Die Lötspitzen über die Oberfläche von Stannol Ecoloy Tippy streichen oder leicht drehen. (Achtung: Niemals die heiße LötKolbenspitze in den Block eindrücken). Die Lötspitzentemperatur soll mindestens 250 °C und höchstens 450 °C betragen. Die Reinigung und Verzinnung verbessert sich, je höher die Spitzentemperatur ist.

Selbst bei hoher Temperatur entstehen kaum wahrnehmbare Dämpfe, eine Belastung der Umgebungsluft tritt daher nicht ein. Nach dem Reinigen und Verzinnen sollte die Spitze mit einem Metallgeflecht oder mit einem leicht feuchten Schwamm gereinigt werden. Es genügt ein sehr dünner Zinnüberzug, mit dem sofort gearbeitet werden kann.

Bei bleifreien Anwendungen nur Ecoloy Tippy mit dem grünen Ecoloy-Symbol verwenden!

VERPACKUNG

1 Block Stannol Ecoloy Tippy, netto 12 g, in einer Metalldose

HALTBARKEIT

Unbegrenzt ab Herstellungsdatum (bei ordnungsgemäßer Lagerung im original verschlossenen Gebinde).

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt lesen und die Sicherheitsmaßnahmen beachten.

HINWEIS

Die genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht vor der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.