



 **Dimensions mm[inch]**
 tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric

Scale 1:1
 Maßstab 1:1



Mag. Werte DIN IEC 60404-8-1	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Remanenz Br		1.120	1.240		mT
Revers. Temp. Koeff. von Br			-0,02		%/K
Koerzitiv-Feldstärke HcB		47	51,3		kA/m
Koerzitiv-Feldstärke HcJ		48	51,7		kA/m
Dichte			7,4		g/cu cm
Max. Betriebstemperatur				450	°C
Magnetisches Moment	inklusive 5% Toleranz	28,6	32,4		E-6 Vs*cm
Magnetwerkstoff		AlNiCo			
Magnetisierungsrichtung		axial			