

Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa NP4.5-6 6V 4Ah - Yuasa NP Serie Bereitschafts- und zyklische AGM VRLA-Batterie

Spezifikationen

Nennspannung (V)	6 V
10 m Rate konstante Leistung (typisch) bis 1,6 V/Zelle bei 20 °C (/Zelle)	14.37
20-Stunden-Rate Kapazität bis 1,75 V/Zelle bei 20 °C (Ah)	4.5
10-Stunden-Rate Kapazität bis 1,8 V /Zelle bei 20 °C (Ah)	4.2

Abmessungen

Länge (mm)	70 (±1)
Breite (mm)	47 (±1)
Höhe (mm)	105.5
Gewicht (kg)	0.8

Gehäuseeigenschaften

Terminal-Typ	Faston - 4.75mm
--------------	-----------------

Betriebstemperaturbereich

Lagerung (im voll aufgeladenen Zustand)	-20°C to +60°C
Ladung	-15°C to +50°C
Entladung	-20°C to +60°C

Lagerung

Kapazitätsverlust pro Monat bei 20°C (% ca.)	3
--	---

Gehäusematerial

Gehäusematerial	ABS (UL94:HB)
Standard- oder FR-Gehäuse	Standard

Ladespannung

Erhaltungsladespannung bei 20°C /Block (±1%)	6.825
Erhaltungsladespannung bei 20 °C /Zelle (±1%)	2.275
Float Chg Spannung tmp Korrekturfaktor ab std 20°C (mV)	-3
Zyklische (oder Boost-) Ladespannung bei 20 °C (V) /Block (±3%)	7.26
Zyklische (oder Boost-) Ladespannung bei 20 °C (V) /Zelle (±3%)	2.42
Zyklischer Korrekturfaktor der Chg-Spannung tmp ab std 20°C (mV)	-4

Ladestrom

Begrenzung des Erhaltungsladestroms (A)	1
Zyklische (oder Boost-) Ladestrombegrenzung (A)	1

Maximaler Entladestrom

Maximaler Entladestrom 1s (A)	120
Maximaler Entladestrom 1m (A)	40

Kurzschlussstrom & Innenwiderstand


Kurzschlussstrom - nach EN IEC 60896-21 (A)	120
Gemessen bei 1 kHz (mΩ)	20

Gebrauchsdauer und Zulassungen

EUROBAT-Klassifikation	Standard commercial: 3 to 5 years
Yuasa Lebensdauer bei 20°C	bis zu 5 Jahre



Oversicht



Certifications

UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



Sicherheit

Einbau

Kann in Ausrichtungen bis zu 90 ° aus der aufrechten Position installiert und betrieben werden.

Tragegriffe

Batterien nicht dauerhaft an den Tragegriffen hängend installieren (wo vorhanden).

Ventile


Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruckventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt.

Gasung

VRLA Batterien setzen Wasserstoffgas frei, das in Verbindung mit Luft eine explosive Mischung bilden kann. Die Batterien dürfen deshalb nicht in gasdichten Gehäusen gelagert oder betrieben werden.

Entsorgung

Yuasa VRLA Batterien müssen am Ende ihrer Gebrauchsdauer gemäß den lokalen und nationalen Gesetzen und Richtlinien entsorgt werden.



by GS YUASA

www.yuasa.com